

WYTWORNIA MAS ASFALTOWYCH - Zakład Dąbrowa Górnicza

ul. Koksownicza 2, 42-530 Dąbrowa Górnicza

Parametry wytwórni TITAN 3400 w Dąbrowie Górniczej

Wydajność teoretyczna	t/h	320
Rok uruchomienia		2005
Dozowanie wstępne		
Ilość dozatorów	szt.	9
Pojemność pojedynczego dozatora	m ³	12
Suszarka		
Długość bębna	m	11
Średnica bębna	m	2,8
Napęd bębna	kW	4 x 22
Palnik Ammann 3-mediowy		
Moc palnika	MW	20
Wieża otaczarki		
Zasobnik gorącego kruszywa		
Liczba frakcji	szt.	6
Liczba „gorących komór” + bypass		6 + 1
Łączna pojemność „gorących komór”	t	102
Wagi		
Waga kruszywa (max)	kg	4250
Waga bitumu (max)	kg	500
Waga wypełniacza (max)	kg	650
Mieszalnik		
Wielkość zarobu (max)	kg	4250
Napęd	kW	2 x 45
Zbiorniki gotowej masy		
Łączna pojemność zbiorników	t	480
Ilość zbiorników	szt.	4
Podawanie dodatków uszlachetniających		
Automatyczne podawanie środków adhezyjnych		
Automatyczne podawanie granulatu celulozowego		
Zbiorniki bitumu		
Walcowe zbiorniki w układzie poziomym		
Ilość zbiorników	szt.	4
Łączna pojemność zbiorników	t	200
Ogrzewanie olejowe		
Zbiorniki wypełniacza		
Pojemność zbiornika z mączką	t	2 x 40
Pojemność zbiornika na materiały sypkie	m ³	120
Pojemność zbiornika z pyłami	t	40
Filtry		
Producent filtra - Ameco		
Odpylacz tkaninowy - filtry workowe wysokiej wydajności	Nm ³ /h	118.825
Moc wentylatora wyciągowego	kW	200
Odpylacz tkaninowy - powierzchnia filtra	m ²	1408
Recykling		
Instalacja dodawania destruktu na zimno		
Pojemność dozatora destruktu	m ³	10
Waga destruktu (max)	kg	3000
Całkowita wysokość wytwórni	m	30